

PRECONTRAIT

402



TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Precontrait 402 N	Standards Normas
Yarn / Hilo	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
Weight / Peso	490 g/m ²	EN ISO 2286-2
Width / Ancho	250**/267 cm	
Standard format length / jumbo rolls* Longitud estándar para piezas / bobinas*	± 60 ml/± 350 ml	
Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)	230/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Tear strength (warp/weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/trama)	20/20 daN	DIN 53.363
Adhesion / Adherencia	8/8 daN/5 cm	EN ISO 2411
Finish / Acabado	Varnish both sides / Barniz dos caras	
Flame retardancy / Reacción al fuego	M2/NFP 92-507 • CSFM T19 • VKF 5.3/SN 198898 B1/DIN 4102-1 • BS 7837 • G1/GOST 30244-94 M2/UNE 23.727-90 • B-s2,d0/EN 13501-1	
Cold resistance / Resistencia al frío	-30°C	EN 4675
Heat resistance / Resistencia al calor	+70°C	
Quality management system Sistema de gestión de calidad		ISO 9001



Dimensional stability
Estabilidad
dimensional



100% recyclable
100% reciclable


**Please ask us
**Consúltenos

PRECONTRAIN


402

COLORIS ET REFERENCES / *FARBEN UND REFERENZEN*
COLOURS AND REFERENCES / *COLORES Y REFERENCIAS*
COLORI E RIFERIMENTI / *KLEUREN EN REFERENTIES*

TRANSLUCIDE / *TRANSLUZENT*
TRANSLUCENT / *TRANSLÚCIDO*
TRASLUCIDO / *LICHTDOORLATEND*



402N-8104



402N-8341

**Nos conditionnements sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction de nos contraintes de fabrication.*

**Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können - Produktionsänderungen vorbehalten.*

**Our packaging data are given for information only and may vary as a function of manufacturing conditions.*

**Nuestras presentaciones se dan a título indicativo y pueden variar en función de nuestras necesidades de fabricación.*

**Il confezionamento è dato a titolo indicativo ed è suscettibile di variazioni per vincoli legati alla produzione.*

**Onze verpakinformatie is alleen ter informatie gegeven en kan variëren in functie van productieveranderingen.*